



CHIEF АКРИЛНА БОЯ



100% акрилна боя



Разходна норма: 9-11 м²/л



Време за съхнене: 1-2 часа



Разреждане: 5-15 % на обем



Повторно боядисване: 4-6 часа

Опаковка: 750 мл, 3 л, 9 л, 15 л




Оттенъци: 1 л, 3 л, 9 л



Полагане: Безвъздушен бояджийски пистолет



Полагане: Валяк



Полагане: Четка

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Матова 100% акрилна екстериора боя, подходяща за боядисване на нови или пребоядисване на стари мазилки, бетон, шпакловани повърхности, гипскартон.

Тя съчетава висока покривност и степен на белота с лесно и приятно нанасяне, поради слабата миризма и липсата на амоняк. Нанася се лесно, разнася се отлично.

Идеална за професионалисти, които търсят икономично решение в съчетание с добро покритие и добра устойчивост на неблагоприятни атмосферни влияния.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гланц	Мат с блясък 6-10 единици при 85° .
Специфично тегло	1,48 - 1,52 кг/л в зависимост от оттенъка.
Разходна норма:	9 - 11 м ² /л на слой в зависимост от повърхността.
Разреждане	5-15% на обем вода.
Време за съхнене:	Повърхностно 1-2 часа. Боята придобива висока якост след 3-4 седмици.
Повторно полагане:	4-6 часа след полагане на първия слой. Посоченото време се удължава при ниски температури и висока влажност.
VOC/ЛОС (летливи органични съединения)	„Бои на минерална основа за външни стени“ Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 40 г/л Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 20 г/л Отговаря на изискванията на законодателството след 2011 г. VOC или ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250 °C.
Покривност	>7,5 м ² /л (ISO 6504/1).
Оттенъци	Бяло и хиляди оттенъци чрез СИСТЕМАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОТТЕНЪЦИ на VECCHRO.



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΝΑ ΠΟΨΕΡΧΝΟΣΤΤΑ

Ποχιστετε ποβερχностите от грес, прах, мазнини, стара боя, ронливи частици, остатъци от плесен, влага и т.н.

Ποβερχностите покрити с вар, лепило, стара боя, а също така нови ποβερχности се грундират със Smaltoplast Universal Primer или грунд SMALTODUR, а ποβερχностите с петна от никотин, дим, пушек, маркери, мастило, плесен, мухъл, влага, масла, графити, се грундират със SMALTOX hydro или SMALTOX mono.

ΠΟΛΑΓΑΝΕ:

Разбъркайте добре. Нанесете равномерно един или два слоя CHIEF ΑΚΡΙΛΝΑ БОЯ

Съвет! Намалете общия брой тъмни слоеве, като нанесете SMALTOX hydro или CHIEF пластична боя със сив отъньк S 1502-Y за полагане на жълти отъньци, S 1502-R за полагане на червени отъньци и т.н. или нанесете отъньк в същия тон, но с по-плътна покриваща основа.

ΠΟΧΙΣΤΩΑΝΕ ΝΑ ΙΝΣΤΡУМЕНΤΙΤΕ

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с вода и сапун.

УСЛОВИЯ ЗА ΠΟΛΑΓΑΝΕ

Температура на околната среда 8-30 °C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХΡΑΝΕΝΙΕ

След работа затворете добре кутията, за да остане боята годна за бъдеща употреба. Да се съхранява на хладно място. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ΙΝΣΤΡУΚΤΙΙ ЗА БЕЗОΠАСНОСТ

Πреди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца. В съответствие с приложимото законодателство, продуктът CHIEF ΑΚΡΙΛΝΑ БОЯ не се нуждае от означение на опасността.

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта се гарантира от операционната система на дружеството, която се основава на изискванията на ISO 9001, 14001 и Схемата за управление по околната среда и одитиране - EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.