



OXIDOL

Антикорозионен



Разходна норма: 14-




Време за съхнене: 1-



Разреждане:

С White Spirit: до 5% (четка/валяк) с

Разредител No1: до 18% (пистолет)



Повторно полагане:



Опаковка:

Кафяв - сив: 375 мл, 750 мл, 2,5 л,

Бял: 375 мл, 750 мл,

Полагане: Четка, валяк,

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Отличен антикорозионен грунд от ново поколение с ниско съдържание на VOC и по-лек мирис при полагане. Може да се използва за грундиране на всякакъв вид метални повърхности. Постига се ефективна антикорозионна защита дори на повърхности, подложени на въздействието на окисляваща среда. Отлична способност за прилепване. Не съдържа токсични пигменти. С грунда се работи леко, той лесно се полага.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гланц	Сатен с гланц 14-20 единици на 60°
Специфично тегло	1,41-1,44 кг/л (бял). 1,38-1,41 кг/л (сив-кафяв).
Разходна норма:	14-16 м ² /л на слой в зависимост от повърхността.
Разреждане	До 5% на обем с разредител SMALTOLUX WHITE SPIRIT за нанасяне с четка или валяк. За прилагане чрез пистолет до 18% на обем с Разредител № 1 на VECHRO.
Време за съхнене:	Сух при допир след 1-1½ часа. Пълно изсъхване след 3-4 часа.
Повторно полагане:	Най-малко 18 часа след полагането.
ЛОС class	„Специални еднокомпонентни покрития. Грундове за метални повърхности“. Тип Д. Гранична стойност на ЛОС = 500 г/л Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 450 г/л Отговаря на изискванията на законодателството и след 2011 г. VOC или ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250°C.
Адхезия	Грундът е с отлична адхезия (GT0-GT1).
Антикорозионна защита	След 200 часа изпитания с метода на солна мъгла, сух слой с дебелина 80 μm показва отлична устойчивост на ръжда и корозия.

Оттеньци	Кафяво, сиво, бяло.
----------	---------------------

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете добре повърхностите от прах, грес, стара боя, ронливи частици, ръжда и др. Изтъркайте със шкурка и почистете праха.

ПОЛАГАНЕ:

Разбъркайте добре. Нанесете един или два слоя **OXIDOL** върху подходящо подготвена повърхност. В качеството на довършителен слой можете да положите GUMILAK metal, SMALTOLUX extra или който и да е риполин на **VECHRO**.



При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с Разредител № 1 на **VECHRO**, а след това с топла вода и сапун. Засъхналата боя може да се отстрани единствено с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

Повече информация за опасността на продукта ще намерите в информационния лист за безопасност на продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. Пазете далеч от деца



Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.