



Smaltox Water Stop

Astar rezistent ndaj
ujit me bazë uji



Rendimenti i mbulimit: 11 - 13
m²/lt



Koha e tharjes: ½ - 1 orë



Hollimi: 8 - 15 % për vëllim në
ujë.



Mundësia për shtresë të dytë: 3
- 4 orë



Paketimi: 750 ml, 2,5 lt

Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë me
spërkatje

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME

Astar i tretshëm në ujë, pa aromë, rezistent ndaj ujit dhe me përmbajtje minimale POA-je. I përshtatshëm për mbushjen me astar të mureve të brendshme ose të jashtme, të vendosura mbi ose nën tokë dhe kur rrjedh uji, ka lagështirë dhe duhen adresuar problemet e kripërave. Ideale për rinovime ku rishfaqja e lagështisë, kripërave dhe problemeve të tjera të lidhura me to nuk është e dëshirueshme. Gjithashtu i përshtatshëm për zonat ku krijohen trysni negative. Siguron ngjitje të shkëlqyeshme, rezistencë ndaj alkaleve dhe mbulim të mirë. Thahet dhe mund të rilyhet shpejt, duke përdorur smalt të tretshëm në ujë dhe ngjyra akrilike.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

| | |
|------------------------------|--|
| Shkëlqimi | Mat. |
| Graviteti specifik | 1,38 - 1,42 kg/lt. |
| Rendimenti i mbulimit | 11 - 13 m ² /lt në varësi të aftësisë përthithëse të sipërfaqes. |
| Hollimi | 8 - 15 % për vëllim në ujë. |
| Koha e tharjes | Thahet për ½ - 1 orë. |
| Mundësia për shtresë të dytë | Mund të rilyhet për 3 - 4 orë. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë. |
| Kategoria e POA | “Astarë izolues”. Lloji Y. Vlera e pragut të POA-së = 30 gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA-së për produktet e gatshme = 5 gr/lt. |
| Ngjyra | Gri e hapur |



PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Pastroni plotësisht sipërfaqet e vajrave, pjesëve të lira, pluhurit dhe mykut. Në rast se sipërfaqja ka problem serioze lagështie dhe/ose rrjedhje uji, duhet të kërkohen zgjidhje të tjera riparuese përpara aplikimit të Smaltox Water Stop.

APLIKIMI

Përziemi mirë para përdorimit pasi të keni holluar bojën me ujë. Aplikoni 2 shtresa Smaltox Water Stop në mënyrë të njëtrajtshme mbi sipërfaqe. **Produkti nuk mund të ngjyroset!**

PASTRIMI I MJETEVE

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. Kullojeni mirë bojën nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini menjëherë ato me ujë të ngrohtë me sapun.

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura 8 - 30°C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët se 80 %. Kushtet e këqija gjatë dhe pas aplikimit mund të ndryshojnë vetitë përfundimtare të produktit. Sipërfaqet e reja duhet të thahen për 3-4 javë para se tu aplikohet astari.

RUAJTJA

Ruajini në një vend të freskët, mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. Mbylleni fort enën pas aplikimit. Rimerreni bojën që ka tepruar për ta përdorur përsëri. Ripërdorimi i ngjyrave mund të minimizojë ndjeshëm efektet në mjedis të ciklit të jetës së produkteve.

SHËNIME

Produkti nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me legjislacionin në fuqi. Më shumë informacion mund të gjeni në Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Materialit të produktit (FDSP).

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË SIGURT

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.



Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohej nga shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.