



АКРИЛ CHIEF

100% акриловая краска



Расход: 9 - 11 м²/л



Высыхание: 1 - 2 часов



Разбавление: 5 - 15 % объема
Водой



Повторная окраска: 4 - 6 часов



Упаковка: 750 мл, 3 л, 9 л, 15 л

Оттенки: 1 л, 3 л, 9 л



Нанесение: Валик, Кист,
Безвоздушный Пульверизатор

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% акриловая матовая краска для наружного использования, подходит для окраски новой штукатурки или ее повторной окраски, бетона, шпаклеванных поверхностей, гипсокартона.

Сочетает в себе высокую укрывистую способность и белизну, простое и приятное нанесение благодаря несильному запаху и отсутствию аммиака. Легка в применении и прекрасно наносится.

Идеально подходит для профессионалов, ищущих экономичное решение, сочетающее высокую покрывающую способность и хорошую атмосферостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Матовая с блеском 6 - 10 единиц при 85°.
Удельный вес	1,48 - 1,52 кг/л в зависимости от оттенка.
Расход	9 - 11 м ² /л на слой, в зависимости от поверхности.
Разбавление	5 - 15 % объема водой.
Высыхание	Поверхностное высыхание за 1-2 часа. Краска приобретает полную устойчивость через 3-4 недели.
Повторное нанесение	4 - 6 часов после нанесения первого слоя. Указанный срок высыхания увеличивается в холодных и влажных условиях.
ЛОС	«Краски для наружных стен с минеральными поверхностями». Тип У. Предельное значение ЛОС = 40 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 20 г/л. Отвечает требованиям законодательства на период после 2011 года. ЛОС: органические летучие соединения с температурой кипения <250°С.
Покрывающая способность	>7,5 м ² /л (ISO 6504/1).
Оттенки	Белый и тысячи оттенков с помощью Системы COLOR MOOD.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от жира, пыли, масел, старой краски, поврежденных фрагментов, остатков плесени и влаги и т.д.

Поверхности, окрашенные известью, клеем, старой краской или новые поверхности покрываются грунтовкой Smaltoplast Universal Primer или SMAL TODUR, в то время как поверхности, запачканные пятнами никотина, выхлопных газов, дыма, маркеров, чернил, грибков, плесени, влаги, маслами, граффити покрываются SMAL TOX hydro или SMAL TOX mono.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно смешайте. Равномерно нанесите в один или два слоя АКРИЛА CHIEF

Предложение! Уменьшите общее количество слоев более темных оттенков, предварительно нанеся **SMAL TOX hydro** или **CHIEF** пластик серого оттенка S 1502-Y для нанесения желтых оттенков, S 1502-R - для красных и т.д., или того же оттенка более покрывающей основы.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в емкость и сразу очистите их водой с мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура помещения 8-30°C, относительная влажность ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства краски.

ХРАНЕНИЕ

После нанесения тщательно закройте емкость, чтобы поддерживать продукт в хорошем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Защищать продукт от воздействия холода и солнца.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей. Продукт АКРИЛ CHIEF не требует какой-либо маркировки об опасности в соответствии с действующим законодательством.

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантируется функциональной системой компании, которая основана на требованиях стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или повреждение в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.